Ефимов М.О., Панченко И.А., Шлярова Ю.А. Градиент микротвердости в зоне контакта покрытие (ВЭС CoCrFeNiMn) – подложка (сплав 5083)

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ / MATERIALS SCIENCE



УДК 536.625:539.25:539.651 **DOI** 10.17073/0368-0797-2024-4-398-400



Краткое сообщение Short report

Градиент микротвердости в зоне контакта покрытие (BЭC CoCrFeNiMn) – подложка (сплав 5083)

М. О. Ефимов, И. А. Панченко, Ю. А. Шлярова 📟

Сибирский государственный индустриальный университет (Россия, 654007, Кемеровская обл. – Кузбасс, Новокузнецк, ул. Кирова, 42)

💌 rubannikova96@mail.ru

Аннотация. В настоящей работе методом проволочно-дугового аддитивного производства (WAAM) на подложке из сплава 5083 формируется покрытие из высокоэнтропийного сплава CoCrFeNiMn неэквиатомного состава. Авторы исследуют изменение микротвердости в зоне контакта системы покрытие – подложка. С помощью методов современного физического материаловедения проанализированы структурно-фазовое состояние, дефектная структура и элементный состав системы покрытие – подложка. Обнаружены физические механизмы, способствующие повышению твердости в зоне контакта.

Ключевые слова: микротвердость, зона контакта, подложка, покрытие, высокоэнтропийный сплав, структура

Благодарности: Работа выполнена в рамках государственного задания № 0809-2021-0013. Авторы выражают благодарность профессорам Ю.Ф. Иванову и В.Е. Громову за обсуждение результатов.

Для цитирования: Ефимов М.О., Панченко И.А., Шлярова Ю.А. Градиент микротвердости в зоне контакта покрытие (ВЭС CoCrFeNiMn) – подложка (сплав 5083). Известия вузов. Черная металлургия. 2024;67(4):398–400. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2024-4-398-400

GRADIENT OF MICROHARDNESS IN THE CONTACT ZONE COATING (HEA CoCrFeNiMn) – SUBSTRATE (ALLOY 5083)

M. O. Efimov, I. A. Panchenko, Yu. A. Shlyarova

Siberian State Industrial University (42 Kirova Str., Novokuznetsk, Kemerovo Region – Kuzbass 654007, Russian Federation)

💌 rubannikova96@mail.ru

Abstract. In this work, a coating of a high-entropy alloy CoCrFeNiMn of non-atomic composition is formed on a substrate made of alloy 5083 by the method of wire-arc additive manufacturing (WAAM). The authors investigated the change in microhardness in the contact zone of the coating – substrate system. Using the methods of modern physical materials science, the structural and phase state, defect structure and elemental composition of the coating – substrate system were analyzed. The discovered physical mechanisms contribute to an increase in hardness in the contact zone.

Keywords: microhardness, contact zone, substrate, coating, high-entropy alloy, structure

Acknowledgements: The research was carried out within the framework of the state task of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation No. 0809-2021-0013. The authors express their gratitude to professors Yu.F. Ivanov and V.E. Gromov for discussing the results.

For citation: Efimov M.O., Panchenko I.A., Shlyarova Yu.A. Gradient of microhardness in the contact zone coating (HEA CoCrFeNiMn) – substrate (alloy 5083). Izvestiya. Ferrous Metallurgy. 2024;67(4):398–400. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2024-4-398-400

В последние годы исследователи в области физического материаловедения уделяют особое внимание высокоэнтропийным сплавам (ВЭС) [1; 2], которые отличаются аномально высокими значениями энтропии смешения, превышающими характерные для сложнолегированных сплавов. Концепция реализации ВЭС базируется на достижении максимальной энтропии смешения от пяти и более элементов в разных атомных соотношениях. В результате этого формируются однофазные структуры с сильным искажением решетки и затруднением диффузии, что обеспечивает рост прочностных свойств и их стабильность в широком температурном интервале [3 – 5]. Высокоэнтропийные сплавы, которые уже были разработаны, являются перспективными материалами и обладают свойствами для применения в электронике, атомной энергетике, транспортном машиностроении, ракетно-космической и других отраслях промышленности [6; 7]. Использование ВЭС не ограничится указанными выше областями, а будет расширяться в результате разработки новых составов и исследования их свойств. В настоящее время активно накапливается и осмысливается общирная информация о методах получения ВЭС, их структурно-фазовых состояниях, дефектной подструктуре и свойствах.

В настоящей работе проанализировано изменение микротвердости в зоне контакта системы покрытие (BЭС CoCrFeNiMn) – подложка (сплав 5083).

В исследовании использовались образцы системы покрытие – подложка, где покрытием являлся ВЭС CoCrFeNiMn неэквиатомного состава, сформированный на подложке из сплава 5083 с использованием метода проволочно-дугового аддитивного производства [3]. Твердость материала определяли методом Виккерса на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузке 5 Н. Исследования структурно-фазовых состояний, дефектной субструктуры, элементного состава проводились с применением методов просвечивающей электронной дифракционной микроскопии на приборе JEM2100.

Микротвердость системы покрытие – подложка изменяется от 9,9 ГПа на границе покрытие – зона контакта до 1,5 ГПа на границе зона контакта – подложка. Микротвердость покрытия и подложки составляет 3,0 и 1,0 ГПа (рис. 1).

Значительное изменение микротвердости зоны контакта обусловлено структурно-фазовыми изменениями материала при нанесении покрытия на подложку. Микрорентгеноспектральным анализом была подтверждена химическая однородность покрытия



Рис. 1. Изменение микротвердости системы покрытие – подложка

Fig. 1. Change in microhardness of the coating – substrate system

и наличие в нем атомов алюминия, что свидетельствует об их диффузии из подложки.

Анализ электронно-микроскопических изображений зоны контакта показал формирование зеренно-субзеренной структуры с размером кристаллитов от 0,5 до 1,1 мкм (рис. 2, *a*). В объеме зерен такой структуры присутствуют хаотическая и ячеистая дислокационная субструктуры со скалярной плотностью примерно 10^{10} см⁻² (рис. 2, *б*).

В объеме зерен и субзерен, а также на их границах обнаружены частицы второй фазы. Размеры этих частиц в объеме зерен находятся в пределах от 15 до 17 нм, а на их границах – в пределах от 30 до 35 нм. Анализ микроэлектронограмм позволил установить, что химический состав частиц второй фазы Al₃Ni.

В зоне контакта со стороны подложки обнаружены образования пластинчатой формы. Анализ темнополь-



Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения зоны контакта системы покрытие – подложка: а – зеренно-субзеренная структура; б – дислокационная субструктура

Fig. 2. Electron microscopic images of contact zone of the coating – substrate system: a – grain-subgrain structure; δ – dislocation substructure ных изображений и индицирование соответствующих микроэлектронограмм позволяет заключить, что эти включения являются алюминидом железа состава Al₃Fe₄.

Выводы

Анализ фазового элементного состава и дефектной субструктуры позволяет считать, что повышение микротвердости в зоне контакта системы покрытие – подложка обусловлено образованием субмикронной зеренносубзеренной структуры, содержащей наноразмерные частицы второй фазы; твердорастворным упрочнением в результате взаимного легирования покрытия и подложки; формированием пластинчатых алюминидов железа. Из-за различий теплофизических характеристик между покрытием и подложкой возможно формирование внутренних полей напряжений в зоне их контакта.

Список литературы / References

1. Zhang Y., Zuo T.T., Tang Z., Gao M.C., Dahmen K.A., Liaw P.K., Lu Z.P. Microstructures and properties of highentropy alloys. *Progress in Materials Science*. 2014;61:1–93. *https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2013.10.001*

 Рогачев А.С. Структура, стабильность и свойства высокоэнтропийных сплавов. Физика металлов и металловедение. 2020;121(8):807–841. https://doi.org/10.31857/S0015323020080094

Rogachev A.S. Structure, stability and properties of highentropy alloys. *Physics of Metals and Metallography*. 2020;121(8):733–764.

https://doi.org/10.1134/S0031918X20080098

- Gromov V.E., Konovalov S.V., Ivanov Yu.F., Osintsev K.A. Structure and Properties of High-Entropy Alloys. Springer; 2021;107:110. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78364-8
- 4. Cantor B. Multicomponent and high entropy alloys. *Entropy*. 2014;16(9):4749–4768. https://doi.org/10.3390/e16094749
- Miracle D.B., Senkov O.N. A critical review of high entropy alloys and related concepts. *Acta Materialia*. 2017;122: 448–511. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2016.08.081
- Yeh J.–W. Physical metallurgy of high-entropy alloys. *JOM*. 2015;67(10):2254–2261. http://doi.org/10.1007/s11837-015-1583-5
- 7. Tsai M.–H., Yeh J.–W. High-entropy alloys: A critical review. *Materials Research Letters*. 2014;2(3):107–123. http://doi.org/10.1080/21663831.2014.912690

Сведения об авторах	Information about the Authors
---------------------	-------------------------------

Михаил Олегович Ефимов, соискатель кафедры естественнонаучных дисциплин им. профессора В.М. Финкеля, Сибирский государственный индустриальный университет *ORCID:* 0000-0002-4890-3730 *E-mail:* moefimov@mail.ru

Ирина Алексеевна Панченко, к.т.н., заведующий лабораторией электронной микроскопии и обработки изображений, Сибирский государственный индустриальный университет ORCID: 0000-0002-1631-9644 E-mail: i.r.i.ss@yandex.ru

Юлия Андреевна Шлярова, аспирант кафедры естественнонаучных дисциплин им. профессора В.М. Финкеля, научный сотрудник лаборатории электронной микроскопии и обработки изображений, Сибирский государственный индустриальный университет ORCID: 0000-0001-5677-1427 E-mail: rubannikova96@mail.ru Mikhail O. Efimov, Candidates for a degree of Cand. Sci.(Eng.) of the Chair of Science named after V.M. Finkel', Siberian State Industrial University ORCID: 0000-0002-4890-3730

E-mail: moefimov@mail.ru

Irina A. Panchenko, Cand. Sci. (Eng.), Head of the Laboratory of Electron Microscopy and Image Processing, Siberian State Industrial University

ORCID: 0000-0002-1631-9644 *E-mail:* i.r.i.ss@yandex.ru

Yuliya A. Shlyarova, Postgraduate of the Chair of Science named after V.M. Finkel', Researcher of Laboratory of Electron Microscopy and Image Processing, Siberian State Industrial University ORCID: 0000-0001-5677-1427 E-mail: rubannikova96@mail.ru

Вклад авторов	Contribution of the Authors
<i>М. О. Ефимов</i> – подготовка образцов, измерение микротвердости, обзор литературы. <i>И. А. Панченко</i> – ПЭМ анализ, формулирование концепции работы. <i>Ю. А. Шлярова</i> – обсуждение результатов, подготовка оконча- тельного варианта статьи.	 M. O. Efimov – sample preparation, microhardness measurement, literary review. I. A. Panchenko – TEM analysis, formulation of the work concept. Yu. A. Shlyarova – discussion of results, writing the final version of the article.
Поступила в редакцию 15.12.2023 После доработки 10.01.2024 Принята к публикации 12.02.2024	Received 15.12.2023 Revised 10.01.2024 Accepted 12.02.2024